





| <b>Kemikaliegenomtränglighet</b>       | <b>Genomträngningstid</b> | <b>CAS</b> | <b>Klass</b> |
|--|---------------------------|------------|--------------|
| Acetaldehyde                           | < 1 min                   | 75-07-0    | 0            |
| Acetic acid 50 %                       | < 85 min                  | 64-19-7    | 3            |
| Acetic acid 99,7 %                     | < 21 min                  | 64-19-7    | 1            |
| Acetic anhydride 97 %                  | < 13 min                  | 108-24-7   | 1            |
| Acetone                                | < 1 min                   | 67-64-1    | 0            |
| Acetonitrile                           | < 1 min                   | 75-05-8    | 0            |
| n-Amyl acetate                         | < 1 min                   | 628-63-7   | 0            |
| Benzaldehyde                           | < 1 min                   | 100-52-7   | 0            |
| Benzene                                | < 1 min                   | 71-43-2    | 0            |
| 1-Butanol                              | < 45 min                  | 71-36-3    | 2            |
| 2-Butanol                              | < 48 min                  | 78-92-2    | 2            |
| Butyl acetate                          | < 1 min                   | 123-86-4   | 0            |
| Butylamine                             | < 4 min                   | 109-73-9   | 0            |
| Carbon tetrachloride                   | < 6 min                   | 56-23-5    | 0            |
| Chlorobenzene                          | < 1 min                   | 108-90-7   | 0            |
| Chloroform                             | < 1 min                   | 67-66-3    | 0            |
| Citric acid 25 %                       | > 480 min                 | 77-92-9    | 6            |
| Cumene                                 | < 1 min                   | 98-82-8    | 0            |
| Cyclohexane                            | < 20 min                  | 110-82-7   | 1            |
| Cyclohexanol                           | < 230 min                 | 108-93-0   | 4            |
| Cyklohexanone                          | < 13 min                  | 108-94-1   | 1            |
| Diacetone Alcohol                      | < 24 min                  | 123-42-2   | 1            |
| Diethylamine                           | < 1 min                   | 109-89-7   | 0            |
| Diethyl ketone                         | < 1 min                   | 96-22-0    | 0            |
| N, N-Dimethylformamid                  | < 1 min                   | 68-12-2    | 0            |
| 1,4 . Dioxane                          | < 1 min                   | 123-91-1   | 0            |
| EDTA-4Na 40 %                          | > 480 min                 | 60-00-4    | 6            |
| Ethanol                                | < 27 min                  | 64-17-5    | 1            |
| Ethyl acetate                          | < 1 min                   | 141-78-6   | 0            |
| Ethylene chloride                      | < 1 min                   | 107-06-2   | 0            |
| Ethylene Diamine                       | < 5 min                   | 107-15-3   | 0            |
| Ethyl ether                            | < 1 min                   | 60-29-7    | 0            |
| Ethylene Glycol Monobutyl Ether        | < 11 min                  | 111-76-2   | 1            |
| Ethylene Glycol Monoethyl Ether        | < 13 min                  | 110-80-5   | 1            |
| Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetat | < 10 min                  | 111-15-9   | 0            |
| Formic acid 99 %                       | < 5 min                   | 64-18-6    | 0            |
| Gluteraldehyde 2,5 %                   | > 480 min                 | 111-30-8   | 6            |
| Glycolic acid 70 %                     | > 480 min                 | 79-14-1    | 6            |
| n-Heptane                              | < 17 min                  | 142-82-5   | 1            |
| Hexane                                 | < 10 min                  | 10-82-5    | 1            |
| Hydro chloric acid 10 %                | > 480 min                 | 7647-01-0  | 6            |
| Iso butyl alcohol                      | < 39 min                  | 78-83-1    | 2            |
| Iso octane                             | < 88 min                  | 540-84-1   | 3            |
| Iso pentyl acetate                     | < 10 min                  | 123-92-2   | 0            |
| Isopropanol                            | < 40 min                  | 67-63-0    | 2            |
| Kerosene                               | > 480 min                 | 8008-20-6  | 6            |
| Lactic acid 85 %                       | > 480 min                 | 50-21-5    | 6            |
| D-Limonene                             | < 19 min                  | 5989-27-5  | 1            |
| Maleic acid 40 %                       | > 480 min                 | 110-16-7   | 6            |



| Kemikaliegenomtränglighet | Genomträngningstid | CAS       | Klass |
|---------------------------|--------------------|-----------|-------|
| Methanol                  | < 11 min           | 67-56-1   | 1     |
| Methyl acetate            | < 10 min           | 79-20-9   | 0     |
| Methylene chloride        | < 1 min            | 75-09-2   | 0     |
| Methyl ethyl ketone       | < 1 min            | 78-93-3   | 0     |
| Methyl isobutyl ketone    | < 1 min            | 108-10-1  | 0     |
| Methyl isopropyl ketone   | < 1 min            | 107-87-9  | 0     |
| N-Methyl 2-pyrrolidone    | < 19 min           | 872-50-4  | 1     |
| Nitric acid 16 %          | > 480 min          | 7697-37-2 | 6     |
| Nitric acid 35 %          | > 480 min          | 7697-37-2 | 6     |
| Nitric acid 70 %          | < 47 min           | 7697-37-2 | 2     |
| n-Octane                  | < 10 min           | 111-65-9  | 0     |
| 1-Octanol                 | > 480 min          | 111-87-5  | 6     |
| Pentane                   | < 10 min           | 109-66-0  | 0     |
| 1-Pentanol                | < 63 min           | 71-41-0   | 3     |
| Perchloroethylene         | < 1 min            | 127-18-4  | 0     |
| Petroleum ether           | < 16 min           | 8030-30-6 | 1     |
| Phosphoric acid 85 %      | > 480 min          | 7664-38-2 | 6     |
| Potassium hydroxide 50 %  | > 480 min          | 1310-58-3 | 6     |
| 1-Propanol                | < 36 min           | 71-23-8   | 2     |
| n-Propyl acetate          | < 1 min            | 109-60-4  | 0     |
| SDS 25 %                  | > 480 min          | 151-21-3  | 6     |
| Sodium hypochlorite 10 %  | > 480 min          | 7681-52-9 | 6     |
| Sodium hydroxide 5 %      | > 480 min          | 1310-73-2 | 6     |
| Sodium hydroxide 40 %     | > 480 min          | 1310-73-2 | 6     |
| Sodium hydroxide 50 %     | > 480 min          | 1310-73-2 | 6     |
| Styrene monomer           | < 1 min            | 100-42-5  | 0     |
| Sulfuric acid 50 %        | > 480 min          | 7664-93-9 | 6     |
| Sulfuric acid 96 %        | < 225 min          | 7664-93-9 | 4     |
| Tetrahydrofurane          | < 1 min            | 109-99-9  | 0     |
| Toluene                   | < 1 min            | 108-88-3  | 0     |
| Trichlorethylene          | < 1 min            | 79-01-6   | 0     |
| Unleaded petrol           | < 4 min            | -         | 0     |
| Xylene                    | < 1 min            | 1330-20-7 | 0     |

Testat i laboratorium, genomträngningstiden är därför inte 100 % översättningsbara till verkliga arbetsprocedurer.

### Förvaring

Förvaras torrt och i stabila temperaturer  
Hållbarhet: 5 år från produktionsdagen