





<b>Kemikaliegenomtränglighet</b>	<b>Genomträngningstid</b>	<b>CAS</b>	<b>Klass</b>
Acetaldehyde	< 1 min	75-07-0	0
Acetic acid 50 %	< 85 min	64-19-7	3
Acetic acid 99,7 %	< 21 min	64-19-7	1
Acetic anhydride 97 %	< 13 min	108-24-7	1
Acetone	< 1 min	67-64-1	0
Acetonitrile	< 1 min	75-05-8	0
n-Amyl acetate	< 1 min	628-63-7	0
Benzaldehyde	< 1 min	100-52-7	0
Benzene	< 1 min	71-43-2	0
1-Butanol	< 45 min	71-36-3	2
2-Butanol	< 48 min	78-92-2	2
Butyl acetate	< 1 min	123-86-4	0
Butylamine	< 4 min	109-73-9	0
Carbon tetrachloride	< 6 min	56-23-5	0
Chlorobenzene	< 1 min	108-90-7	0
Chloroform	< 1 min	67-66-3	0
Citric acid 25 %	> 480 min	77-92-9	6
Cumene	< 1 min	98-82-8	0
Cyclohexane	< 20 min	110-82-7	1
Cyclohexanol	< 230 min	108-93-0	4
Cyklohexanone	< 13 min	108-94-1	1
Diacetone Alcohol	< 24 min	123-42-2	1
Diethylamine	< 1 min	109-89-7	0
Diethyl ketone	< 1 min	96-22-0	0
N, N-Dmethylformamid	< 1 min	68-12-2	0
1,4 . Dioxane	< 1 min	123-91-1	0
EDTA-4Na 40 %	> 480 min	60-00-4	6
Ethanol	< 27 min	64-17-5	1
Ethyl acetate	< 1 min	141-78-6	0
Ethylene chloride	< 1 min	107-06-2	0
Ethylene Diamine	< 5 min	107-15-3	0
Ethyl ether	< 1 min	60-29-7	0
Ethylene Glycol Monobutyl Ether	< 11 min	111-76-2	1
Ethylene Glycol Monoethyl Ether	< 13 min	110-80-5	1
Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetat	< 10 min	111-15-9	0
Formic acid 99 %	< 5 min	64-18-6	0
Gluteraldehyde 2,5 %	> 480 min	111-30-8	6
Glycolic acid 70 %	> 480 min	79-14-1	6
n-Heptane	< 17 min	142-82-5	1
Hexane	< 10 min	10-82-5	1
Hydro chloric acid 10 %	> 480 min	7647-01-0	6
Iso butyl alcohol	< 39 min	78-83-1	2
Iso octane	< 88 min	540-84-1	3
Iso pentyl acetate	< 10 min	123-92-2	0
Isopropanol	< 40 min	67-63-0	2
Kerosene	> 480 min	8008-20-6	6
Lactic acid 85 %	> 480 min	50-21-5	6
D-Limonene	< 19 min	5989-27-5	1



Kemikaliegenomtränglighet	Genomträngningstid	CAS	Klass
Maleic acid 40 %	> 480 min	110-16-7	6
Methanol	< 11 min	67-56-1	1
Methyl acetate	< 10 min	79-20-9	0
Methylene chloride	< 1 min	75-09-2	0
Methyl ethyl ketone	< 1 min	78-93-3	0
Methyl isobutyl ketone	< 1 min	108-10-1	0
Methyl isopropyl ketone	< 1 min	107-87-9	0
N-Methyl 2-pyrrolidone	< 19 min	872-50-4	1
Nitric acid 16 %	> 480 min	7697-37-2	6
Nitric acid 35 %	> 480 min	7697-37-2	6
Nitric acid 70 %	< 47 min	7697-37-2	2
n-Octane	< 10 min	111-65-9	0
1-Octanol	> 480 min	111-87-5	6
Pentane	< 10 min	109-66-0	0
1-Pentanol	< 63 min	71-41-0	3
Perchloroethylene	< 1 min	127-18-4	0
Petroleum ether	< 16 min	8030-30-6	1
Phosphoric acid 85 %	> 480 min	7664-38-2	6
Potassium hydroxide 50 %	> 480 min	1310-58-3	6
1-Propanol	< 36 min	71-23-8	2
n-Propyl acetate	< 1 min	109-60-4	0
SDS 25 %	> 480 min	151-21-3	6
Sodium hypochlorite 10 %	> 480 min	7681-52-9	6
Sodium hydroxide 5 %	> 480 min	1310-73-2	6
Sodium hydroxide 40 %	> 480 min	1310-73-2	6
Sodium hydroxide 50 %	> 480 min	1310-73-2	6
Styrene monomer	< 1 min	100-42-5	0
Sulfuric acid 50 %	> 480 min	7664-93-9	6
Sulfuric acid 96 %	< 225 min	7664-93-9	4
Tetrahydrofurane	< 1 min	109-99-9	0
Toluene	< 1 min	108-88-3	0
Trichlorethylene	< 1 min	79-01-6	0
Unleaded petrol	< 4 min	-	0
Xylene	< 1 min	1330-20-7	0

Testat i laboratorium, genomträngningstiden är därför inte 100 % översättningsbara till verkliga arbetsprocedurer.

### Förvaring

Förvaras torrt och i stabila temperaturer  
Hållbarhet: 5 år från produktionsdagen